



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88

Сайт: st-stroiy.ru

E-mail: info@st-stroiy.ru, sts-vo@mail.ru

Технические характеристики геомембраны Славрос

Наименование показателей	HDPE мембраны с толщиной, мм					LLDPE мембраны с толщиной, мм				
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Плотность, г/см ³	≥0,94					≥0,92				
Водонепроницаемость в течение 3-х часов при >гидравлическом давлении 0,3 (3,0) МПа (кгс/см ²)	Отсутствие воды					Отсутствие воды				
Водопоглощение в течении 72 часов, не более %	0,02					0,02				
Прочность при разрыве, не менее МПа	18					15				
Удлинение при разрыве, не менее %	700					900				
Сопротивление раздиру, не менее Н	93	140	210	280	340	75	110	165	220	270
Сопротивление статическому продавливанию, не менее Н	150	220	330	440	540	150	280	400	500	590
Изменение размеров при тепловом воздействии (70±2°С) в течение 6 часов, не более %	± 2					± 2				

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте info.@st-stroiy.ru, либо в разделе сайта [Заказ](#).